




# FLAMMEN

## Рекомендации по использованию сопутствующих материалов SILCA

Наименование	Внешний вид	Использование	Расход
Грунт SILCACON		Разбавляется с водой 1:2/1:3. Хранить при температуре не ниже 5°C. НЕЛЬЗЯ МОРОЗИТЬ! Срок годности 12 месяцев.	150 мл. / м <sup>2</sup>
Пропитка SILCADUR-NTI		Применяется в исходном виде без разбавления. Хранить при температуре не ниже 5°C. НЕЛЬЗЯ МОРОЗИТЬ! Срок годности 18 месяцев.	300 мл. / м <sup>2</sup>
Готовый клей SILCADUR-HFS		Готовый клей необходимо перемешать перед использованием. Хранить при температуре не ниже 5°C. НЕЛЬЗЯ МОРОЗИТЬ! Срок годности 18 месяцев.	300 гр./ м <sup>2</sup>
Сухой клей SILCACON		Сухой клей необходимо смешать до однородности с чистой водой в соотношении 1 кг/250 мл воды. Срок годности 15 месяцев.	6 кг / м <sup>2</sup> Толщина слоя прим.3 мм (зубчатым шпателем 6-10 мм).
Штукатурка Kalkputz		Сухую смесь необходимо смешать до однородности с чистой водой в соотношении 1 кг/230 мл воды. Срок годности 15 месяцев.	30 кг / 2,1 м <sup>2</sup> Толщина слоя прим.10 мм
Штукатурка Kalkglaette		Сухую смесь необходимо смешать до однородности с чистой водой в соотношении 1 кг/400 мл воды. Срок годности 15 месяцев.	30 кг / 15 м <sup>2</sup> Толщина слоя прим.2 мм